



Всепогодная смазка и высокотехнологичная защита от коррозии

- 1. Описание изделия:** **BRUNOX® LUB&COR®** - это высококачественная долговременная антикоррозионная защита для металлических изделий и машин.
- 2. Эффект:** **BRUNOX® LUB&COR®** образует очень однородную, не сушащую коррозионно-защитную пленку, которая также проникает в трудно-доступные углы и края. Таким образом, **BRUNOX® LUB&COR®** таким образом обеспечивает хорошую долговременную защиту от коррозии. В то же время это универсальная, устойчивая к воздействию погодных условий смазка для самых высоких стандартов, которая также устойчива к воздействию кислых атмосфер и других факторов окружающей среды.
- 3. Область применения:** **BRUNOX® LUB&COR®** используется как долговременная защита от коррозии для металлических изделий и машин для хранения и транспортировки в закрытых помещениях (до 3 лет), в закрытом виде снаружи (до 1 года) и на открытом воздухе (до 5 месяцев).
- 4. Применение:** **BRUNOX® LUB&COR®** является тиксотропным, поэтому его необходимо хорошо встряхнуть перед применением. Наносить равномерно на сухую поверхность* кистью, безвоздушным или пневматическим пистолетом.
- Толщина нанесенного слоя должна составлять примерно от 5 до 20 мкм, то есть одним литром может быть обработана поверхность от 20 до 40 м².
- BRUNOX® LUB&COR®** может быть удален после успешной защиты моющим средством, таким как анионные поверхностно-активные вещества.
- * Если поверхность слегка влажная, мы рекомендуем предварительно обработать ее с помощью **BRUNOX® Turbo-Spray®**. Распылить во все щели и на углы, для того чтобы исключить наличие влаги, и любая попадающая вода будет просто скатываться. Затем при помощи тряпки вытереть слой **BRUNOX® Turbo-Spray®** и нанести **BRUNOX® LUB&COR®**.
- 5. Мнение эксперта:**
- сертификат NSF H2 № 147700 нефасованный
 - Смазка в соответствии с Brugger / DIN 51347: 55,0 Н/мм²
 - 3-кратный лауреат премии по защите от коррозии 2013:
 - Caliber, выпущено: 1/2013
 - MESSER MAGAZIN, выпущено: 6/2013
 - DIE WAFFENKULTUR, выпущено: 12/2013

6. Объемы тары:	Аэрозоли: 400 мл,	
	Флакон-капельница: 100 мл,	
	Канистра: 5 л, 20 л,	
	Бочка: 200 л	
7. Технические данные:	Внешний вид:	оливково-желтоватый, тиксотропный
	Плотность (при 20 °C):	Аэрозоль: 0,85 ± 0,02 г/см ³ Основной объем: 0,85 ± 0,02 г/см ³
	Динамическая вязкость (при 20 °C):	Объем = 85 мПа, Аэрозоль = 8,3 мПа,
	Температура возгорания:	Аэрозоль: < 0 °C Основной объем: 51 °C
	Термостойкость:	примерно от 41 °C до 100 °C,
	Пластичность:	длительно около 40 м ² /л при толщине 5 мкм



Смазка и высокотехнологичная защита от коррозии

**BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, механическим способом или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG / GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.