


<b>Описание</b>	<b>Quickline QC-7400</b> – двухкомпонентный, быстросохнущий акрил-уретановый прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка. Рекомендован для выполнения средних и больших ремонтов (от нескольких деталей до полной окраски).		
<b>Продукт и добавки</b>	Лак:	QC-7400 Лак Quickline HS	
	Отвердитель:	QH-4420 Отвердитель Quickline HS Стандартный	
<b>Подготовка поверхности</b>	См. техническую документацию на <b>базовую эмаль Quickline - RMQB</b> . Примечания: – Максимально допустимое время выдержки нанесенного базового слоя перед нанесением лака QC-7400 составляет 24 часа. Если вы собираетесь наносить лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. – Непосредственно перед нанесением лака обработайте поверхность базовой эмали липкой салфеткой. Лак QC-7400 HS не рекомендован для нанесения поверх водоразбавляемых базовых эмалей.		
<b>Смешивание</b>		Лак Quickline HS QC-7400 Отвердитель Quickline QH-4420  Время жизни готовой смеси:	По объему:  2 части 1 часть  4 часа
<b>Краскопульт</b>		Стандартный:  HVLP:	Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха – 3-4 бара  Сопло 1.2 – 1.5 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты
<b>Нанесение</b>		Нанесите 2 стандартных одинарных слоя.  Толщина сухой пленки покрытия – 50-60 мкм.	
<b>Межслойная сушка</b>		5 – 10 минут между слоями при 21°C	
<b>Сушка</b>		Воздушная сушка при 21°C:  Принудительная сушка:	От пыли: Монтажная прочность:  При 50°C Монтажная прочность:
			50-75 мин 16 часов  30 мин после остывания детали
<b>Примечания:</b> <b>Очистка оборудования</b> – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя. <b>Утилизация отходов</b> – в соответствии с местным законодательством.			

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd  
Auto Refinish  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk.  
IP14 2AD  
Tel: 01449 771775