



KRONOX 410

E31VERSION: 121212
Page: 1/3

UHS CLEAR COAT

ОПИСАНИЕ

KRONOX 410 это 2К акрило-уретановый лак с очень высоким содержанием сухого остатка, который очень прост в применении. Он отличается высоким качеством поверхности, высокой стойкостью и долговечностью. Высокое содержание твердых веществ позволяет лаковому слою отличаться большой глубиной и блеском, помимо выполнения всех применимых европейских законов и норм VOC. Таким образом, **KRONOX 410** является идеальным прозрачным покрытием для больших ремонтов, с бережным отношением к окружающей среде.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Акриловый 2К
Цвет:	Бесцветный
Удельный вес:	1,0 kg/l at 20°C
Вязкость CF/4:	19" at 20°C
Толщина сухой пленки:	50-60 микрон (½ + 1 слоя)
Расход:	9-10 m ² /l
VOC:	410 g/l
Твердых частиц:	59 %

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- KX44 медленный отвердитель
- KX45 стандартный отвердитель
- KX46 быстрый отвердитель

		
T° (°C)	Отвердитель	Отвердитель
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 25	KX45 - KX44	KX44

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Применяйте **KRONOX 410** на базовое покрытие после выдержки указанной производителем базового покрытия.

СМЕШИВАНИЕ

Kronox 410				
			20°C	
KX44				2 ч
KX45	100:50 по объему	2 : 1	19" F/4	2 ч
KX46				1 ч

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20		
	1,3-1,5	4	15 - 20	½ + 1	5-10 МИН
	1,2-1,3	2	10		

ВРЕМЯ СУШКИ

20° C						60° C		Кор.волны IR		
									ВЫДЕРЖКА	СУШКА
KX44	45 мин	4ч	6ч	8ч	24ч	KX44	40 мин	СВЕТЛЫЕ	5 мин	10 мин
KX45	35 мин	3ч	5ч	7ч	24ч	KX45	30 мин	ТЕМНЫЕ	4 мин	8 мин
KX46	30 мин	3ч	4ч	6ч	24ч	KX46	25 мин	МЕТАЛЛИКИ	5 мин	10 мин

ПРИМЕЧАНИЕ

Влажность влияет на прозрачность лака, поэтому оборудование должно быть сухим. Закройте контейнер для отвердителя сразу после использования.
Не используйте, когда относительная влажность выше 70%.
Не используйте при температуре ниже + 10°C. В этом случае сушить в ОСК.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Используйте растворитель для очистки до истечения времени жизни продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре в диапазоне между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.

СОВЕТ:

Время высыхания при 60°C будет достигнуто только в том случае, если это температура поверхности детали.