

2К акриловая эмаль AK-1301








Назначение: двухкомпонентная акриловая автоэмаль для окраски кузовов и пластмассовых деталей автомобилей; может применяться для окраски крупногабаритных транспортных средств.

Фасовка: 0,85 кг.

ТУ 2313-150-49404743-2011

ТУ 2472-144-49404743-2011



Продукты	Эмаль АК-1301; Отвердитель "Акриловый" универсальный (1301); Разбавители "Акриловый" универсальный (1301)/ медленный (1301 -М) или их смесь.		
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; (При окраске по эмалевым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Загрунтованные /зашпатлеванные поверхности.		
 Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность фосфатирующей грунтовкой WASH PRIMER ВЛ - 02; Нанести выравнивающие грунтовки FILLER 6+1 или FILLER 3+1 либо FILLER HS, сухое шлифование P320-P400(или мокрое P800-P1000).		
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
 Смешивание	Эмаль: отвердитель: разбавитель= 4: 1:1,5-1,6 (по массе);		
 Жизнеспособность	8 час. при 20°C		
Разбавление	Разбавитель "Акриловый" (универсальный) применяется при температуре до +20°C. Разбавитель "Акриловый" (медленный) применяется при окраске больших участков кузова или при повышенной температуре (свыше +20°C).		
 Вязкость при нанесении	15-17 с. при 20°C по ВЗ-4(DIN Cup 4)		
 Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
 Число слоев	2-3		
Толщина покрытия	35 - 40 мкм / 2 слоя		
 Сушка	От пыли 30 мин. при 20°C		
	Режим сушки	20°C	60°C
		16 час.	45 мин.
			80°C
			30 мин.
Очистка оборудования	Разбавитель 1301/1301-М, Растворитель 646/647		

техническая информация

ЭМАЛИ | 07