



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 24.05.2019

HS БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК ДЛЯ КАМЕРЫ

Артикул:

11805, 11808

Назначение:

Продукт для автомобильного ремонта/ Бесцветный защитный материал/ Лак

Общие характеристики:

HS Быстросохнущий лак для камеры – это высококачественный акриловый лак для быстрого и экономичного ремонта (экспресс-технология), особенно эффективный при условии его сушки в покрасочной камере. Его можно полировать уже после 15-минутной сушки при 60°C или 25-минутной сушки при 40°C с учетом времени охлаждения. Подходит и для частичного ремонта. Готов к использованию после добавления отвердителя 280. Этот продукт обеспечивает отличную устойчивость покрытия к неблагоприятному воздействию условий окружающей среды, не желтеет и долгое время сохраняет первоначальный блеск.




Цвет:

Бесцветный



Отвердитель

Отвердитель 280 для HS Быстросохнущего лака для камеры



Пропорции смешивания

Лак + Отвердитель 2:1 по объему




Растворитель

-



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
 Web: www.chamaeleon-produktion.de



Вязкость при распылении 4 мм DIN
 Краскопульт с верхней подачей ЛКМ - 17-19 сек




Срок хранения готовой смеси при 20 °C
 1 - 1,5 часа



Нанесение

Способ нанесения	Давление	Сопло
Краскопульт с верхней подачей ЛКМ	2,0 – 2,5 бар	1,2 - 1,3 мм
Краскопульт HVLP	2,0 – 2,2 бар	1,2 - 1,3 мм
	0,7 бар внутреннее давление дюзы	

Количество слоев	Толщина покрытия	Расход
1,5	40 - 60 микрон	9,0 – 10,0 м ² /



Интервал между слоями
 3 - 5 мин между слоями
 10 - 15 мин перед сушкой в камере

Сушка

Температура объекта	Сухой от пыли	Сухой на отлип	Готов к сборке
20 °C	15-20 минут	1-2 часа	6 часов
60 °C		15 минут	15 минут
Коротковолновая инфракрасная сушка	8 минут		
Средневолновая инфракрасная сушка	10-15 минут		

Условия применения: Использовать при температуре воздуха от + 10°C и относительной влажности воздуха до 80 %. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Регулирование ЛОС: Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 420 г/л. Данный продукт содержит максимум 420 г/л ЛОС.

Примечания: -



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику:
e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.