



810 2K эластичная добавка (пластификатор)

Описание продукта:

Для получения 2К покрытий с различной степенью эластичности. Применяется для окраски всех автомобильных пластиков 2К эмалями и лаками. Подходит для грунтов General. Обладает высокой долговременной эластичностью.

Подготовка продукта:

- пластификатор необходимо добавить перед активацией лакокрасочного материала.
- для средних и твердых пластиков - 15%
- для мягких пластиков - 30%

Важные замечания:

- для профессионального использования
- при добавлении пластификатора 810 к материалам General 2K высыхание замедляется.
- для оптимизации шлифования пластифицированные наполнители следует сушить 45мин. при температуре детали 60-65°C.
- для достижения максимального эффекта пластификатор 810 можно добавить в соотношении 1:1.
- закрыть емкость сразу после использования. Это предотвратит испарение добавки и сохранит качество продукта.

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

Технические данные:

- температура вспышки - 27°C
- плотность - 0.99 кг/л

Хранение:

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20°C
- предпочтительный диапазон температур 15-20°C