



## Разбавитель для переходов 2К эмалей и лаков S2012

### Описание продукта:

Продукт разработан с целью облегчения процесса окраски переходом при использовании 2К эмалей и лаков.

### Подготовка продукта:

Добавить 500% в готовый к нанесению материал. Нанести на зону перепыла при давлении 1.5 бар. до устранения матовости покрытия.

### Подготовка поверхности:

Выбрать наиболее узкий участок детали, подготовить используя абразив P2000 или Scotch Brite с матирующей пастой.

### Важные замечания:

- для профессионального использования
- использовать данную технику на наиболее узком участке детали
- закрыть емкость сразу после использования. Это предотвратит испарение добавки и сохранит качество продукта.

### Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

### Технические данные:

- температура вспышки - 14 °С
- плотность - 0.89 кг/л
- VOC (2004/42/ЕС) - 851.6 г/л

### Хранение:

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °С